

**ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ № 521-1-05-18**  
**Битум нефтяной дорожный вязкий БНД 100/130**

ГОСТ 33133-2014

 Дата изготовления 14.05.18  
 Дата отбора пробы 14.05.18  
 Номер резервуара (емкости) - Б-3  
 Масса нетто, т - 140  
 Дата проведения испытаний 15.05.2018  
 Дата выдачи паспорта 15.05.2018

 Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-  
 RU.AI16.B.03916 с 02.03.2018г. до 01.03.2023г.

Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента качества, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001.

№	Наименование показателя	Норма по ГОСТ 33133-2014	Фактическое значение	Метод испытания
1	Глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм	в пределах 101 - 130	116	ГОСТ 33136
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °С	не ниже 45	46	ГОСТ 33142
3	Растяжимость при 0 гр.С, см	не менее 4,0	4,4	ГОСТ 33138
4	Температура хрупкости, °С	не выше минус 20	минус 29	ГОСТ 33143
5	Температура вспышки, °С	не ниже 230	276	ГОСТ 33141
6	Изменение массы образца после старения, %	не более 0,7	0,14	ГОСТ 33140
7	Изменение температуры размягчения после старения, °С	не более 7	7	ГОСТ 33140

Испытания проведены в Испытательной лаборатории ООО "ЛПК-Интернешнл" (Обособленное подразделение в г.Пермь). Документ оформлен по доверенности №154 от 01.05.2018

Заключение: Качество продукции соответствует ГОСТ 33133-2014 и техническому регламенту Таможенного союза 014/2011 "Безопасность автомобильных дорог".

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям указанного стандарта в течение 1 года со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

 Начальник ИЛ  Юрина Г.В.

по доверенности №08050104 от 01.05.2018

 Лаборант  Наугольных А.В.

по доверенности №08050104 от 01.05.2018

